


ゆるみ止め、液漏れ防止など用途に合わせて効果を発揮  
豊富なラインナップから、ご利用シーンに合わせてご提供します

# precote<sup>®</sup> (プリコート)



## ゆるみ止め効果・液漏れ防止効果・焼付き防止などご利用シーンに応じて効果を発揮

「precote<sup>®</sup>(プリコート)」は、すでに普及している液体接着剤と独オムニテック社のマイクロカプセル化技術が持つ長所を結合させた世界に認められている塗布加工剤です。これまで安全性や取扱い上の理由で液体接着剤を使用できなかった分野・用途においては precote<sup>®</sup> が問題解決を実現します。

### 反応型 precote<sup>®</sup>の種類

用途	緩み止め	緩み止め	緩み止め
グレード	30 / 30-3 (速乾) / 30-8 (M4 ~ M6)	80 / 80-3 (速乾) / 80-8 (M4 ~ M6)	85 / 85-3 (速乾) / 85-8 (M4 ~ M6)
色	黄	赤	青緑
特徴	中強度 (緩み止め + シール性能)	最高強度 (耐熱用)	高強度 (トルク管理で軸力を安定)
強度 (N・m) ※1	生地	10 ~	20 ~
使用温度範囲	-60 ~ 150℃	-60 ~ 200℃	-60 ~ 200℃
棚寿命 ※2	4年	4年	4年

※1 M10P1.5 ボルト、ナットを使用し、締付トルク 0N・m で室温 24 時間後の破壊トルク  
上記データは弊社実験値であり、使用実際値と相違する場合があります。  
※2 棚寿命 4年ですが、できるだけ早くご使用ください。

### 無反応型 precote<sup>®</sup>の種類

用途	液漏れ防止	焼付き防止	首下シール
グレード	5	709	200
色	白	濃グレー	青
特徴	シール性能	高温用途	Oリング・ガスケットの代替
使用温度範囲	-50 ~ 180℃	-50 ~ 850℃	-40 ~ 100℃
棚寿命 ※2	4年	4年	4年

■ お問い合わせは

## オムニコート株式会社

大阪工場 〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通4丁目29番13号 TEL 06-6998-1101 FAX 06-6998-1100  
名古屋工場 〒497-0044 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田大海用134 TEL 0567-94-1101 FAX 0567-94-1100

